

# Grundix DP

Дълбоко проникващ грунд



## ОПИСАНИЕ

Grundix DP е висококачествена полимерна дисперсия. Характеризира се с фин размер на частиците, което позволява по-дълбоко проникване в основата. Осигурява отлична адхезия, уплътнява повърхността, заздравява основите, регулира попиващата способност. Grundix DP не съдържа разтворители.

## УПОТРЕБА

- » За стени, подове и тавани.
- » Заздравява всякакви силно попиващи основи: гипсови, варови, циментови мазилки и замазки; гипскартон; газобетон; керамични и каменни покрития; гладки бетонови плочи.
- » Преди нанасянето на латекс, шпакловки, минерални мазилки, лепила за плочки, тапети и изолационни плоскости.

## ПРЕИМУЩЕСТВА

- » С много добра проникваща способност.
- » За вътрешно и външно приложение.
- » Не съдържа разтворители.
- » Намалява попиваемостта като импрегнира основата.
- » Отблъсква влагата.
- » Паропронируем.
- » Намалява разхода на боя.

## ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

### ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА

Основата за полагане трябва да бъде здрава, суха и чиста. Прах, остатъци от стари покрития, замърсявания от масла трябва да се отстранят.

Преди да нанесете Grundix DP е необходимо да се направи тест за здравината на основата.

### НАНАСЯНЕ

Grundix DP се нанася директно с четка, баданарка, аляк или спрей-машина. Grundix DP се използва разреден с вода в различни съотношения, в зависимост от порьозността на основата.

При плътни основи - 1:5, при порьозни основи - 1:2.

Концентрацията и количеството на Grundix DP трябва да са такива, че изцяло да попиет в основата, без да образува повърхностен слой. Трябва да се остави да изсъхне напълно. Следващите строителни работи могат да се извършват не по-рано от 3 – 6 часа, в зависимост от специфичните условия.

## ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Цвят:	Бял
Размер на зърната: EN ISO 1524	≤ 100 nm
Плътност: EN ISO 2811-1	1.00 ± 0.05 g/cm <sup>3</sup>
Съхнене: EN ISO 3678	3 ч
Коефициент на водопронируемост: EN ISO 1062-3	0.27
Адхезия (сцепление) с основата: EN ISO 4624	1.82 N/mm <sup>2</sup>
Минимална работна температура:	5°C
pH : EN ISO 787-9	7 - 8
Съдържание на нелетливи вещества: EN ISO 3251	16 - 18%
Време за препокриване:	3 hr @ 20°C

### Ограничения:

- » Grundix DP се използва само в сухи условия, при температури на въздуха между 5 °C и 35°C.
- » Grundix DP не се прилага върху мокри и замръзнали повърхности, както и върху директно огрети от слънце стени
- » Grundix DP е чувствителен към ниски температури. Не се съхранява, транспортира и нанася при температури под 5°C.

## ПОЧИСТВАНЕ

Веднага след работа, почистете всички инструменти и оборудване с чиста вода.

## ОПАКОВКА

Grundix DP се предлага в опаковки от 1 кг и 5 кг.

## ПОКРИТИЕ

0.1 – 0.2 л/кв.м, в зависимост от порьозността на основата.

## Don Construction Products Bulgaria EAD

Цветан Лазаров 152  
Техно Парк, София 1582  
Bulgaria  
info.bulgaria@dcp-int.com  
www.dcp.bg



# Grundix DP

## СЪХРАНЕНИЕ

Grundix DP има годност 12 месеца в неотворена, оригинална опаковка, когато се съхранява в складови условия, при температури между 5°C и 30°C. Да се пази от замръзване и преки слънчеви лъчи.

Ако условията ви на съхранение попаднат извън тези граници, консултирайте се с Техническият отдел на DCP.

## ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

### ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ

Grundix DP не попада в групите на опасните вещества според текущите наредби. Избягвайте контакт с кожата и очите. Напръскани места по кожата трябва веднага да се измият с вода. В случай, че попадне в очите, незабавно напийскайте обилно с вода и потърсете медицинска помощ.

За повече информация вж. "Информационен лист за безопасност" относно този продукт.

## ЗАПАЛИМОСТ

Grundix DP не е възпламеним.

## ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

DCP произвежда голямо разнообразие от добавъчни материали, които включват:

- » Добавки за бетон.
- » Материали за повърхностна обработка.
- » Разтвори и продукти за анкериране.
- » Материали за поправка на бетон.
- » Подови системи.
- » Защитни покрития.
- » Фугопълнители и фугоуплътнители.
- » Материали за хидроизолация.
- » Лепила.
- » Лепила за плочки и фугиращи смеси.
- » Довършителни строителни материали.
- » Структурно – укрепващи материали.

## Don Construction Products Bulgaria EAD

Цветан Лазаров 152  
Техно Парк, София 1582  
Bulgaria  
[info.bulgaria@dcp-int.com](mailto:info.bulgaria@dcp-int.com)  
[www.dcp.bg](http://www.dcp.bg)

### Note:

We endeavour to ensure that any information, advice or recommendation we may give in product literature is accurate and correct. However, because we have no control over where and how products are applied, we cannot accept any liability arising from the use of the products.

[www.dcp-int.com](http://www.dcp-int.com)

DCP Building Excellence