

Proplast Universal Primer

Свързващ агент - грунд в системата мазилки Proplast



Описание:

Proplast Universal Primer е смес от модифициран полимер и смола. Улеснява сцеплението между мазилките Proplast и основата, върху която се полагат. Грундът изравнява повърхността и спомага за равномерното оцветяване след крайното покритие. Готов за употреба продукт. Proplast Universal Primer регулира киселинността между покривните мазилки и различните основи като дава здрава и устойчива връзка.

Употреба:

Proplast Universal Primer е специално създаден грунд за декоративните мазилки на DCP. Спомага за по-доброто сцепление между циментови, варо-циментови мазилки, материали на минерална основа с крайното покритие. Може да се използва външно, вътрешно, за вертикални и хоризонтални стени.

Преимущества:

- ▲ Предлага се в разнообразна гама от цветове
- ▲ Еднокомпонентен продукт, лесен за употреба
- ▲ Осигурява отлична адхезия
- ▲ За външна и вътрешна употреба
- ▲ За вертикално и хоризонтално приложение
- ▲ Инхибира загубата на вода от мазилката през основата
- ▲ Увеличава времето за поправки и обработваемостта на мазилките
- ▲ Подобрява повърхността за постигане на качествено декоративно покритие с акрилна, силикатна и силиконова мазилка

Инструкции за употреба

Подготовка на повърхността:

Всички повърхности трябва да бъдат с ненарушена цялост, сухи и почистени от замърсявания. Основата леко се бластира.

Смесване:

Proplast Universal Primer не изисква разреждане. Разбъркайте 3 до 5 минути с автоматична бъркалка на бавни обороти. Уверете се, че материалът е с еднаква консистенция преди употреба.

Нанасяне:

Proplast Universal Primer се полага с късокосмест валеж върху подготвената основа. Нанася се грижливо до пълно покритие.

След грундиране оставете основата за 24 часа преди да положите мазилката Proplast.

Технически характеристики @ 25°C:

Консистенция:	за полагане с четка или валеж
Плътност:	1.4 ± 0.1
Дебелина мокър пласт:	100 - 200 микрон
Засъхване:	4 ч.
Пълно изсъхване:	24 ч.
Температура при полагане:	5 - 30 °C
Вискозитет:	200 - 250 p
Съдържание на сухо вещество:	60% тегловни
Летливи органични компоненти (VOC):	< 15 gr/ltr

Опаковка:

Proplast Universal Primer се предлага в опаковки от 18 кг, 25 кг.

Покритие и разходна норма:

Приблизително 0.2 - 0.3 кг/ m², върху шпаклована повърхност.

Дебелина на един слой (мокро) е около 200 микрона. Дебелина на сух слой - 55 - 90 микрона.

Почистване:

Всички инструменти се почистват веднага след употреба, с чиста вода. Засъхналият материал може да се отстрани механично.

Proplast Universal Primer

Съхранение:

- ▲ Proplast Universal Primer има срок на годност 12 месеца при съхраняване на сянка в контролирани складови помещения, при 20°C, в оригиналната си и неотворена опаковка.

Ако тези условия не са спазени се свържете с Техническия отдел на DCP за консултация.

Предпазни мерки

Здраве и безопасност:

Proplast Universal Primer не трябва да се поглъща. При работа с материала трябва да се носят защитни ръкавици и защитна маска за очите. При случаен контакт с очите, напийте обилно с чиста вода и потърсете медицинска помощ.

Запалимост:

Proplast Universal Primer не е запалим.

За повече информация вж "Информационен лист за безопасност" относно този продукт.

Допълнителна информация:

DCP произвежда голямо разнообразие от добавъчни материали, които включват:

- ▲ Хидроизолационни мембрани и уплътнения
- ▲ Материали и пълнители за запълване на фуги
- ▲ Циментови и епоксидни разтвори
- ▲ Специализирани материали за настилки

DCP предлага също така пълна гама от продукти, създадени специално за поправката и подновяването на повреден бетон. "Систематичният подход" на DCP за възстановяващи материали обхваща следните:

- ▲ Възстановяващи, строителни разтвори, поставяни ръчно
- ▲ Възстановяващи, строителни разтвори, поставяни чрез пулверизатор
- ▲ Течни микробетони
- ▲ Химически устойчиви, епоксидни, строителни разтвори
- ▲ Противокarbonизационни/противохлоридни защитни покрития
- ▲ Устойчиви на химикали и противоизносващи покрития


За повече информация относно гореспоменатите, потърсете местния представител на DCP

Note:

We endeavor to ensure that any advice, recommendation or information we may give in product literature is accurate and correct. However, due to the fact that we have no direct or continuous control over where or how the products are applied, DCP cannot accept any liability either directly or indirectly arising from the use of DCP products, whether or not in accordance with any advice, specification, recommendation or information given by us.

 expertise

 quality

 full range